



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/027/2023
"MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

DIF
Zapopan

PARTIDA 1



0009001

Especificaciones Técnicas

Ancho	30 cm	Contenido	19 l
Interior / exterior	Interior / exterior	Alto	35 cm
Color	Blanco	Entintado	Entintable
Largo	35 cm	Presentación	Cubeta
Tipo de superficie	Multiespacios	Accesorios	No
Espesor	- mm	Material	Líquido
Modelo	Summa	Peso	22.980 kg
Acabado	Semi mate	Profundidad	0 cm
No. de capas	2	Rendimiento / área de cubrimiento	85.5-180m ²
Capacidad / tamaño	19 l	Contenido del empaque	1 bote con 19 l de esmalte
Secado final	24 horas	Garantía proveedor	1 año
Tipo	Alquidálico	Tiempo de curado	1 mes
Tiempo de secado al tacto	30 minutos	Diámetro	30.3 cm
Montaje	Sí	Tipo de pintura	Interior
Densidad	0.9 - 1.15 kg/l kg l	Viscosidad	120 - 170 seg cf no. 4 a 25°C cps

PARTIDA 2

0009002



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Comex

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Fecha de revisión 4 Marzo 2022
Versión 4.01

Fecha de emisión 4 Marzo 2022

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Nombre del producto : COMEX THINNER AMERICANO PET
Código del producto : 19A0467403
Otros medios de identificación : No aplicable.
Tipo de producto : Líquido.

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Uso del producto : Aplicaciones de consumidor.
Uso de la sustancia o mezcla : Diluyente.
Restricciones de uso : No aplicable.

Fabricante : Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
Marcos Achar Lobatón, No. 6
Tepexpan, Acolman, Estado de México
CP. 55885
Tel. (55)1669-1400 (México)

Número de teléfono en caso de emergencia : (412) 434-4515 (EE.UU.)
(514) 645-1320 (Canadá)
01-800-00-21-400 (México)

Atención a Clientes / Información Técnica : 800 7126-639 (México)

0009003

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) - Categoría 1
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES


PARTIDA 3



LER80 Lija esmeril roja 80 Surtek

Para madera, metales ferrosos y no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio, etc.
-Resistente al agua. Excelente flujo luminoso para exteriores y interiores
-De alto rendimiento, flexible y resistente a la fricción


PARTIDA 4



LAG220 Lija Agua Grano 220 SurteK

- Para metales no ferrosos, plástico, laca, pintura y vidrio
- Con urrea grip system (ugs).Bocas maquinadas a precisión para un perfecto acoplamiento con la tuerca o tornillo
- Papel impermeable flexible y de larga duración, con peso a y c

PARTIDA 5



Pegamento De Contacto 235ML VI 2000 D0113



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/027/2023
 "MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"
 CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES



000905

PARTIDA 6



VISCOSIDAD
IDEAL



SECADO
TRANSPARENTE




AGARRE
INMEDIATO



GRAN FUERZA
DE PEGADO

RESISTOL 850 PEGAMENTO BLANCO HENKEL PROFESIONAL 250G

PARTIDA 7




ADHESIVO PARA CONCRETO FESTERBOND 19 L

0000006

Especificaciones Técnicas

Capacidad	19 litros	Contenido	19 l
Tipo	Adhesivo	Área de recubrimiento	Adherente 8 a 10m2/l y sellador 3 a 4 m2/l
Consistencia	Líquido	Mezcla	Para mortero, yeso, cal, etc.
Material	Resina 100% acrílica	Presentación	Cubeta
Uso	Fortificador/sellador	Largo	37 cm
Ancho	0.312 cm	Color	Blanco
Garantía proveedor	5 años	Modelo	1630087
Peso	20.3 kg	Alto	0.37
Secado final	90 minutos		

PARTIDA 8



USOS

- Para sellar e impermeabilizar paredes de tabique o block, estructuras de concreto, elementos de mampostería, entre otros.
- Evita el paso del agua y la humedad en superficies horizontales y verticales; estructuras expuestas a la humedad del subsuelo, agua derivada de la lluvia, escurrimientos o proveniente de filtraciones.
- Para sellar e impermeabilizar: superficies de concreto estructuralmente sanas, elementos de concreto expuestos a presión positiva, negativa, muros interiores y exteriores en construcciones nuevas o envejecidas con presencia de humedad y formación de salitre.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/027/2023
"MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES



0009007

RENDIMIENTO	
APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Humedad del subsuelo	3 kg/m ² = 2.0 mm en 2 capas
Agua no presurizada	4 kg/m ² = 2.5 mm en 2 capas
Tanques de agua de concreto	5 kg/m ² = 3.0 mm en 3 capas
Máximo espesor de capas.	8 kg/m ² = 5.0 mm en 3 capas

PRECAUCIONES

- No mezclar el producto con otros materiales, aditivos o aglutinantes.
- No se recomienda para aplicaciones sobre losas de techo o azoteas.
- No recomendable para la impermeabilización de muros exteriores donde el Fester CR-65 quede expuesto a la intemperie.
- No se recomienda para impermeabilizar elementos de concreto que contendrán agua presurizada mayor a 4 metros de altura.
- No se deje al alcance de los niños.
- Utilice equipo de seguridad.


PARTIDA 9

0009108



Sellador 5X1® Reforzado 19L

Sellador transparente resistente a la alcalinidad que se aplica sobre yeso, cemento y concreto en superficies nuevas y repintadas
PARTIDA 10



Presentación de 400 ml.
Biodegradable.
Mantiene limpias las bujías.
Lubricación extrema

Aceite Ultra Para Motor A 2 Tiempos 400ML Stihl

000909

PARTIDA 11



Impermeabilizante Acriterm Rojo 3 Años 19L Acuario

Fabricado a base de resinas estiren-acríticas y materias primas de la mas alta calidad.
formulado para proteger azoteas de concreto, láminas de asbesto, cemento, muros, madera, etc.
con una duración mínima garantizada de 3 años.
está diseñado para aplicarse sobre superficies nuevas o para mantenimiento en superficies impermeabilizadas con anterioridad.
es un recubrimiento impermeable y dispersor del calor sobre lozas y muros destacando por su alta resistencia a los álcalis y rayos ultravioletas.
posee un buen balance entre tensión y elongación, que le permita tener una buena capacidad de recuperación aún siendo sometido a una deformación del 100 %.
tiene una baja absorción de agua.

- tipo: estiren-acrilico
- densidad: $1.30 \pm 0.03 \text{ gr/cm}^3$
- viscosidad: 8 - 10 mil cps
- tensión: 120 lbs/pulg² mínimo
- elongación: 350 - 450 %
- sólidos en peso: $60 \pm 2 \%$
- absorción de agua: 15 - 25 % máximo
- rendimiento teórico: 1 a 1.3m²/l (dos manos)
- tiempo secado: 3 - 4 horas

PARTIDA 12




Cemento Para Pvc Contact 222 4OZ Con Aplicador Azul Secado Rapido

PARTIDA 13

NO COTIZO

PARTIDA 14

000010

**USOS**

Como primario para los sistemas Impermeables que a continuación se mencionan.

- Fester MIP (Manto Impermeable Prefabricado APP o SBS)
- Fester Vaportite 550
- Fester Microseal 2F
- Fester Microfest
- Fester Microlastic
- Fester Imperfest E
- Para los selladores asfálticos Fester Plastic Cement y Fester Elastofest.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos.
Este producto contiene sustancias químicas que para algunas personas sensibles pudiera generar irritaciones o alergias que deben tenerse en cuenta para su uso.
Utilizar el equipo de protección personal como guantes, anteojos de seguridad. Para mayor información, consultar la hoja de seguridad.
Tóxico por ingestión.

RENDIMIENTO

Para sistemas FesterMIP, Fester Vaportite 550 y selladores asfálticos.

Fester Hidroprimer Plus WB, rinde 6 m²/L sin diluir.

Para sistemas asfálticos emulsionados.

Fester Hidroprimer Plus WB, rinde 35 m²/L (5 m²/ por cada litro de la dilución).



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/027/2023
"MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"
CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES



0009011